


MPLUS KİMYA & YAPI MALZEMELERİ

# Teknik Ürün Bilgi Formları MÖWE® Dekoratif Kaplamalar

İç cephe boyaları, dış cephe kaplamaları ve astarlar.
Mimarlar, uygulayıcılar, bayiler ve proje sorumluları için eksiksiz teknik dokümantasyon.

**Baskı:** Rev. 01 — Eylül 2026
**Dil:** Türkçe (TR)
**Kapsanan ürün sayısı:** 9

MPlus Kimya & Yapı Malzemeleri

# İçindekiler

Bu doküman, MPLUS Kimya & Yapı Malzemeleri tarafından üretilen MÖWE® ürün ailesine ait teknik ürün bilgi formlarını içerir. Her form; ürün tanımı, kullanım alanları, özellikler, yüzey hazırlığı, uygulama talimatı, teknik veriler, depolama koşulları ile tehlike ve güvenlik uyarılarını kapsar.


| | | |
|---|---|---|
| **İÇ CEPHE BOYALARI** | | |
| MW-101 | MÖWE PLASTİK MAT İÇ CEPHE BOYASI | 3 |
| MW-102 | MÖWE YARI MAT İÇ CEPHE BOYASI | 4 |
| MW-103 | MÖWE SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI | 5 |
| MW-104 | MÖWE TAVAN BOYASI | 6 |
| **ASTARLAR** | | |
| MW-201 | MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR | 7 |
| MW-202 | MÖWE BRÜT BETON ASTARI (MÖWE BBA) | 8 |
| **DIŞ CEPHE BOYALARI** | | |
| MW-301 | MÖWESİL® SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI | 9 |
| MW-302 | MÖWEPUR® SAF AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI | 10 |
| MW-303 | MÖWEFLEX® ELASTİK DIŞ CEPHE BOYASI | 11 |


### MÖWE® Hakkında

MÖWE®, MPLUS Kimya & Yapı Malzemeleri'nin dekoratif kaplama markasıdır. Ürün ailesi; su bazlı iç cephe boyaları, silikonlu ve saf akrilik dış cephe kaplamaları, elastik çatlak köprüleyici sistemler ve yüzey astarlarından oluşur. Tüm ürünler dayanıklılık, nefes alabilirlik ve düşük çevresel etki gözetilerek formüle edilmiş olup, profesyonel ve büyük ölçekli proje uygulamalarına uygundur.

MW-101

# MÖWE PLASTİK MAT İÇ CEPHE BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, mat son kat iç cephe boyasıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

İnce sıvalı her türlü beton, gaz beton, briket, alçı, alçıpan, tuğla ve benzeri duvar yüzeyleri üzerine dekoratif ve koruyucu amaçlı olarak uygulanır.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Her türlü yüzeye kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar, çatlama ve dökülme yapmaz. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin verir; kokusuz ve çevre dostudur.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Uygulama yapılacak yüzeyde alçı varsa, yüzeydeki tozumayı önlemek için MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, MÖWE DÖNÜŞÜM ASTARI kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ilk defa boyanacak ve ham sıvalı ise MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır.
- Boya %10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arası en az 12 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Akrilik kopolimer emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Parlaklık** | Mat |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce %10-15 temiz su |
| **Kat sayısı** | 2 kat |
| **Katlar arası bekleme** | Minimum 12 saat |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C – +30 °C (ortam ve yüzey) |
| **Önerilen astar** | MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-102

# MÖWE YARI MAT İÇ CEPHE BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, silikonlu, yarı mat parlaklıkta, silinebilir son kat iç cephe boyasıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Kokusuzdur ve çevre dostudur. Silinebilme özelliğine sahiptir. Nefes alma özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Uygulama yapılacak yüzeyde alçı varsa, yüzeydeki tozumayı önlemek için MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, MÖWE DÖNÜŞÜM ASTARI kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ilk defa boyanacak ve ham sıvalı ise MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır.
- Boya %10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arası en az 12 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Silikon katkılı akrilik kopolimer emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Parlaklık** | Yarı mat |
| **Silinebilirlik** | Silinebilir |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce %10-15 temiz su |
| **Kat sayısı** | 2 kat |
| **Katlar arası bekleme** | Minimum 12 saat |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C – +30 °C (ortam ve yüzey) |
| **Önerilen astar** | MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-103

# MÖWE SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, silinebilir, silikonlu, mat son kat iç cephe boyasıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

Her türlü iç cephede; alçı, alçı panel, beton, kara sıva gibi mineral yeni yüzeylerde ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılır.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Mat görünümü nedeni ile yüzey hatalarını göstermez, rötuş kolaylığı sağlar. Çatlama ve dökülme yapmaz. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Uygulama yapılacak yüzeyde alçı varsa, yüzeydeki tozumayı önlemek için MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, MÖWE DÖNÜŞÜM ASTARI kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ilk defa boyanacak ve ham sıvalı ise MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır.
- Boya %10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arası en az 12 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Silikon katkılı akrilik kopolimer emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Parlaklık** | Mat |
| **Silinebilirlik** | Silinebilir |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce %10-15 temiz su |
| **Kat sayısı** | 2 kat |
| **Katlar arası bekleme** | Minimum 12 saat |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C – +30 °C (ortam ve yüzey) |
| **Önerilen astar** | MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-104

# MÖWE TAVAN BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, mat son kat tavan boyasıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

İç cephe tavanlarında alçı, alçı panel, beton, kara sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Kokusuz olup insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir tavan boyasıdır.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Uygulama yapılacak yüzeyde alçı varsa, yüzeydeki tozumayı önlemek için MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, MÖWE DÖNÜŞÜM ASTARI kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ilk defa boyanacak ve ham sıvalı ise MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır.
- Boya %10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arası en az 12 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Akrilik kopolimer emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Parlaklık** | Mat |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce %10-15 temiz su |
| **Kat sayısı** | 2 kat |
| **Katlar arası bekleme** | Minimum 12 saat |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C – +30 °C (ortam ve yüzey) |
| **Önerilen astar** | MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-201

# MÖWE 1/7 BİNDER ASTAR

## 1. ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, konsantre, şeffaf iç ve dış cephe astarıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerdeki beton, sıva, alçı levha ve dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere, son kat boya öncesi astar olarak uygulanır.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

İç ve dış cephelerde son kat boya öncesi, özellikle emici zeminlerde, alçı uygulaması yapılmış ve zımparalanmış tozuma karakterli yüzeylerin doyurulmasında ve sağlam bir yüzey elde edilmesinde ideal sonuç verir. Son kat boyanın sarfiyatını azalttığı gibi, son kat boyanın performansının ve ömrünün arttırılmasında önemli katkı sağlar.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Hacim olarak 1/7 oranında (bir kova astar için 7 kova su) su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 1 kat uygulanır.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Akrilik kopolimer emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı, konsantre |
| **Görünüm** | Şeffaf |
| **Kullanım alanı** | İç ve dış cephe |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce 1 : 7 su |
| **Kat sayısı** | 1 kat |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C – +30 °C (ortam ve yüzey) |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-202

# MÖWE BRÜT BETON ASTARI (MÖWE BBA)

## 1. ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu brüt beton yüzey astarıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde, yatay ve düşey eksende, tavanlarda; alçı ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemeti arttırıcı astar olarak kullanılır.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Brüt beton zeminler gibi pürüzsüz yüzeylerde, sıva uygulamaları için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini arttırır. Çimento ve alçı esaslı sıvaların hızlı su kaybını önler, daha kolay işlenebilmesini sağlar.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- MÖWE BBA 12 kg'lık kova içerisine 4-5 lt su ilave edilip iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır.
- Karışımın 500 devir/dakikadan düşük devirli mikser ile yapılması önerilir.
- Elde edilen karışım rulo veya fırça ile yüzeye sürülür.
- Uygulama süresince kapta bulunan malzeme aralıklarla karıştırılmalıdır.
- Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5 °C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Uygulanan MÖWE BBA kuruduktan sonra, üzerine sıva uygulamasına en az 24 saat sonra geçilmelidir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Akrilik emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı, dolgulu |
| **Ambalaj** | 12 kg kova |
| **Karışım oranı** | 12 kg kova başına 4-5 lt su |
| **Karıştırma ekipmanı** | Düşük devirli mikser, < 500 dev/dk |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **Kuruma süresi** | 45-60 dakika |
| **Sıva öncesi bekleme** | Minimum 24 saat |
| **Uygulama sıcaklığı** | Minimum +5 °C yüzey sıcaklığı |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

**MW-301**

# MÖWESİL® SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Silikon katkılı akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, mat; su iticilik ve nefes alma özelliklerini dengeli şekilde bir arada sunan dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB ve rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen eski boyalı tüm yüzeylere uygulanabilir. Nefes alma özelliği sayesinde ısı yalıtım sistemlerinin üzerine kullanımı uygundur.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Su iticilik özelliği sayesinde ıslanmaya karşı daha dirençlidir. Uygulandığı yüzeyle maksimum bütünleşir, uzun yıllar dayanıklı ve temiz kalır. Kapatma gücü yüksektir. Uygulandığı yüzeye mükemmel tutunur; çatlama, kabarma, dökülme yapmaz. Su ile inceltilir, çevre dostudur. Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Her türlü kir, toz ve kalıp yağı temizlenmeli, gevşek veya çatlak tabakalar onarılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli, gevşek sıva tanecikleri yüzeyden uygun yöntemlerle temizlenmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Bütün boyalar uygulamadan önce, ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum %10-15 inceltilerek, uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Yüzeyin her türlü yağış, çiğ ve dondan korunması gerekmektedir. Yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında, rüzgâr esintisi olan durumlarda ve sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılmamalıdır. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması önerilir.
- Tuz kusması olan veya tuz kusması riski bulunan yüzeylerde, sorunun çözülmesi için tüm dış cephe ürünleri öncesinde MÖWE 1/7 Binder Astar uygulaması yapılmalıdır.
- İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için MÖWE Silikonlu Dolgulu Astar kullanılması tavsiye edilir.
- Gün içinde ara verildiğinde fırça ve rulolar boya içerisine bırakılmamalıdır. Ambalaj kapakları mutlaka kapatılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Silikon katkılı akrilik emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Parlaklık** | Mat |
| **Temel özellikler** | Su itici, nefes alabilir (yüksek su buharı geçirgenliği) |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce maks. %10-15 temiz su |
| **Kat sayısı** | Minimum 2 kat |
| **Isı yalıtım sistemleri** | Uygundur |
| **Önerilen astar** | MÖWE Silikonlu Dolgulu Astar / MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.
- Ambalajın kapağını kullanımdan hemen

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-302

# MÖWEPUR® SAF AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Saf akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, su iticilik özelliği olan, sert iklim koşullarına dayanıklı, yüksek örtücülüğe sahip, düz ve yarı mat son kat dış cephe boyasıdır.

## 2. KULLANIM ALANLARI

Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB ve rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen eski boyalı tüm yüzeylere uygulanabilir. Nefes alma özelliği sayesinde ısı yalıtım sistemlerinin üzerine kullanımı uygundur.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

Özel formülasyon yapısı sebebiyle aşınma direnci yüksek ve yıkanabilir özelliktedir. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına karşı dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Uygulandığı yüzeyle maksimum bütünleşir, uzun yıllar dayanıklı ve temiz kalır. Uygulaması kolay, yayılması çok iyidir. Uygulandığı yüzeye mükemmel tutunur; çatlama, kabarma, dökülme yapmaz.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Her türlü kir, toz ve kalıp yağı temizlenmeli, gevşek veya çatlak tabakalar onarılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli, gevşek sıva tanecikleri yüzeyden uygun yöntemlerle temizlenmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Bütün boyalar uygulamadan önce, ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum %10 inceltilerek, uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Yüzeyin her türlü yağış, çiğ ve dondan korunması gerekmektedir. Yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında, rüzgâr esintisi olan durumlarda ve sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılmamalıdır. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması önerilir.
- Tuz kusması olan veya tuz kusması riski bulunan yüzeylerde, sorunun çözülmesi için tüm dış cephe ürünleri öncesinde MÖWE 1/7 Binder Astar uygulaması yapılmalıdır.
- İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için MÖWE Flex Dolgulu Astar kullanılması tavsiye edilir.
- Gün içinde ara verildiğinde fırça ve rulolar boya içerisine bırakılmamalıdır. Ambalaj kapakları mutlaka kapatılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Saf akrilik emülsiyon |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Parlaklık** | Düz / yarı mat |
| **Temel özellikler** | Su itici, yıkanabilir, yüksek aşınma direnci, UV/solmaya dirençli pigmentler |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce maks. %10 temiz su |
| **Kat sayısı** | Minimum 2 kat |
| **Isı yalıtım sistemleri** | Uygundur |
| **Önerilen astar** | MÖWE Flex Dolgulu Astar / MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.
- Ambalajın kapağını kullanımdan hemen

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

MW-303

# MÖWEFLEX® ELASTİK DIŞ CEPHE BOYASI

## 1. ÜRÜN TANIMI

Saf akrilik emülsiyon esaslı, elastik özellikli son kat dış cephe boyasıdır. Özel formülü sayesinde mükemmel yapışma ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

## 2. KULLANIM ALANLARI

Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı ve kılcal çatlakların oluştuğu tüm yüzeylere uygulanabilir. Nefes alma özelliği sayesinde ısı yalıtım sistemlerinin üzerine kullanımı uygundur.

## 3. ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

İçerdiği özel saf akrilik polimer, güneş ışığı ile kürlenerek oluşturduğu bağlar sayesinde kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahiptir. Her türlü iklim koşulunda uzun yıllar dayanıklılığını ve esnekliğini korur. Yüksek su buharı geçirgenliği ve düşük nem tutma özelliğine sahiptir. Güneş gören yüzeylerde renk solmasına dirençli özel pigmentler kullanılmıştır. Uygulaması çok kolay, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir son kat boyadır. Uygulandığı yüzeye mükemmel tutunur; çatlama, kabarma, dökülme yapmaz.

## 4. YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Her türlü kir, toz ve kalıp yağı temizlenmeli, gevşek veya çatlak tabakalar onarılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli, gevşek sıva tanecikleri yüzeyden uygun yöntemlerle temizlenmelidir.

## 5. UYGULAMA TALIMATI

- Bütün boyalar uygulamadan önce, ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum %10 inceltilerek, uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Yüzeyin her türlü yağış, çiğ ve dondan korunması gerekmektedir. Yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında, rüzgâr esintisi olan durumlarda ve sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılmamalıdır. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması önerilir.
- Tuz kusması olan veya tuz kusması riski bulunan yüzeylerde, sorunun çözülmesi için tüm dış cephe ürünleri öncesinde MÖWE 1/7 Binder Astar uygulaması yapılmalıdır.
- İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için MÖWE Silikonlu Dolgulu Astar kullanılması tavsiye edilir.
- Gün içinde ara verildiğinde fırça ve rulolar boya içerisine bırakılmamalıdır. Ambalaj kapakları mutlaka kapatılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| **Bağlayıcı** | Saf akrilik emülsiyon, elastik |
| **Esas** | Su bazlı |
| **Temel özellikler** | Çatlak köprüleme, kalıcı esneklik, yüksek su buharı geçirgenliği, düşük nem tutma |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo |
| **İnceltme oranı** | Hacimce maks. %10 temiz su |
| **Kat sayısı** | Minimum 2 kat |
| **Isı yalıtım sistemleri** | Uygundur |
| **Önerilen astar** | MÖWE Silikonlu Dolgulu Astar / MÖWE 1/7 Binder Astar |
| **Raf ömrü** | Açılmamış ambalajında 12 ay |

*Sarfiyat; yüzeyin emiciliğine, dokusuna ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterir. Ürüne özel sarfiyat, yoğunluk ve viskozite değerleri talep üzerine iletilir.*

## 6. DEPOLAMA KOŞULLARI

- Temiz ve kuru bir yerde, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç kova üst üste konarak depolanmalıdır.
- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Açılmış kovanın ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş kovalar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü, açılmamış ambalajında maksimum 1 yıldır.
- Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

## 7. TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

### ZARARLILIK IFADESI

- H317 — Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM IFADELERI

- P101 — Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 — Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 — Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 — Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 — Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 — Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 — Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 — Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 — İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

# Genel Notlar ve Sorumluluk Beyanı

### DOKÜMANIN GEÇERLILIĞI

Bu teknik doküman, önceki tüm baskıların yerine geçer. MPLUS Kimya & Yapı Malzemeleri, ürün formülasyonlarını ve teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, uygulamadan önce dokümanın güncel revizyonunu kullandıklarından emin olmalıdır.

### SORUMLULUĞUN SINIRI

Bu dokümandaki bilgiler, mevcut bilgi birikimimize ve laboratuvar çalışmalarımıza dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey özellikleri, işçilik ve şantiye şartları kontrolümüz dışında olduğundan, verilen bilgiler iyi niyet çerçevesinde sunulmakta olup belirli bir sonuç garantisi teşkil etmez. Ürünün amaçlanan kullanıma uygunluğunun, gerekirse temsili bir alanda deneme uygulaması yapılarak doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

### GÜVENLIK BILGILERI

Kullanımdan önce ilgili ürünün Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) okunmalı ve dikkate alınmalıdır. Zararlılık ve önlem ifadeleri her ürün formunda ve ürün etiketinde yer almaktadır. Ürünler çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Boş ambalajlar ve artıklar yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

### DEPOLAMA VE TAŞIMA

Tüm ürünler; orijinal, açılmamış ambalajlarında, temiz ve kuru ortamda, +5 °C ile +35 °C arasında, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak depolanmalıdır. En fazla üç kova üst üste istiflenebilir. İlgili ürün formunda aksi belirtilmedikçe raf ömrü, açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

**MPLUS KİMYA & YAPI MALZEMELERİ**
MÖWE® Dekoratif Kaplamalar
E-posta: m.toprak@mpluskimya.com.tr · s.ozer@mpluskimya.com.tr
Telefon: +90 530 589 19 82